



TEKNİK BÜLTEN

Dök No: ÜRT-TDS-06
Yay. Tar.: 24.04.2008
Rev. No : REVIZYON-02
Rev. Tar. : 06.11.2018
Sayfa : 1/1

ÜRÜN	ULTRAMAX PU (2+1) ÇİZİLMEZ SONKAT VERNİK		
ÜRÜN KODU	KARIŞIM ORANI (ağırlıkça)	1. KOMPONENT	2. KOMPONENT
ULTRAMAX PU (2+1) SONKAT	2+1	285-XX38	379-0032
TANIM	Solvent bazlı, iki komponentli farklı parlaklık derecelerine sahip sonkat vernik sistemidir.		
ÜRÜN	KOD	PARLAKLIK (Gloss, 60°)	
MAT VERNİK	285-1038	8 - 10	
015 MAT VERNİK	285-1538	14 - 16	
020 MAT VERNİK	285-2038	18 - 20	
ÖZEL MAT VERNİK	285-2538	25 - 30	
İPEK MAT VERNİK	285-4538	45 - 50	
UYGULAMA ALANI	Kubilay PU Dolgu Vernikleri / Vernipol Polyester Dolgu Verniği kullanılarak, sonkat vernik uygulamalarına hazır hale getirilmiş, her cins ahşap yüzey ve kaplamalar üzerine uygulanır.		
ÖZELLİKLERİ	Uygulandığı ahşap yüzeylere, isteğe bağlı olarak değişik parlaklık değerlerinde, çizilmez, kaygan, estetik yönden ipeksi - kadife görünümlü bir yüzey kazandırır. Poliüretan yapısı nedeniyle, fiziksel etkilere karşı sert, dayanıklı, su - deterjan, meyva suları ve diğer tüm kimyasal etkilere karşı dirençli bir film oluşturur.		
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	Viskozite (D6/20°C) Yoğunluk (g/cm ³ ; 20°C)	70" - 100" 1±0,05	
KARIŞIM ÖZELLİKLERİ	Karışım Ömrü (saat/20°C) Toz Kuruma (20°C, %50 nem) Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem) Tam Kuruma (20°C, %50 nem)	4 - 6 saat 25 - 30 dakika 45 - 50 dakika 24 saat
İNCELME ORANI	Yukarıda belirtilen karışım oranına göre hazırlanan sonkat vernikler, Kubilay PU Tiner (921 - 0222) ile % 50 oranında inceltilebilir uygulanır. 285-Seri 1.Komponnet 2 Kısım 379-0032 2.Komponent 1 Kısım 921-0222 PU Özel Tiner 1 Kısım		
UYGULAMA ŞEKLİ :	<p>Ön Hazırlık:Öncelikle, 1. komponent ambalaj içerisinde iyice karıştırılarak homojen hale getirildikten sonra sırasıyla yukarıda belirtilen oranlarda 2. komponent (sertleştirici) ve tiner ilave edilerek her adımda ayrı karıştırılarak homojen hale getirilir (<i>Ancak, ihtiyaç kadar karışım hazırlanmalıdır (karışım ömrü (pot-life) dikkate alınarak, bu süre içerisinde tüketilecek kadar karışım hazırlanmalıdır, fazlası ziyan edilmemelidir</i>)).</p> <p>Kubilay Poliüretan / Vernipol Polyester Dolgu Vernikleri ile hazırlanmış ahşap yüzeylere, belirtilen karışım oranlarına göre hazırlanan vernik 2 - 3 çapraz kat şeklinde, püskürtme şeklinde uygulanır.</p>		
SAKLAMA KOŞULLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER :	<p>Ürünler, orijinal ambalajında, kapağı açılmadan, direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, 5-35°C'de muhafaza edilmelidirler. Belirtilen koşullarda saklandığı takdirde raf ömrü I. Komponent için 1 yıl, II komponent (sertleştirici) 6 aydır, aksi takdirde kısıllacağı unutulmamalıdır.</p> <p>Farklı kullanım koşulları göz önüne alınarak, yukarıda anlatılan özellikler kullanıcının uygulama şekline uyarlanmalıdır. Herhangi bir tehlike oluşmaması için ürünler kullanılmadan önce güvenlik formlarının (GBF) okunması tavsiye edilir.</p>		

Önemli Not: Bu bilgiler şu andaki bilgi birikimimize dayanmaktadır ve Kubilay Kimya Ürünleri'nin kullanımları hakkında genel bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Ancak nihai kullanıcının şartları ve kullanım yöntemleri kontrolümüz dışında olduğu için garanti vermezler. Nihai kullanıcının, malzemelerin ticari ölçekte uyarlanmadan önce uygunluğunu belirlemesi önemle tavsiye edilir.