



## TEKNİK BÜLTEN

Dök No: ÜRT-TDS-11  
Yay. Tar.: 24.04.2008  
Rev. No : REVİZYON-02  
Rev. Tar. : 07.11.2018  
Sayfa : 1/1

ÜRÜN	<b>SELÜLOZİK ÇATLAK BOYA</b>
ÜRÜN KODU	<b>621-XXXX</b>
RENK	Beyaz, Sarı, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah, Sedef
TANIM	Özel uygulamalar için geliştirilmiş Nitroselüloz esaslı, solvent bazlı, hava kurumalı efekt boya sistemidir.
UYGULAMA ALANI	Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri için, her cins ahşap yüzey, sac ve polyester üzerinde özel lake işleri için kullanılır.
ÖZELLİKLERİ	Hızlı kurur, kolay yayılır. Uygulama kalınlığı ile efektler ayarlanabilir.
KURUMA	Toz Kuruma (20°C, %50 nem) ..... 8 - 10 dakika Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem) ..... 15 - 20 dakika
İNCELME ORANI	Uygulama esnasında, Kubilay Selülozik Süper Tiner (961 - 0640) ile % 80-100 oranında inceltilebilir. <b>Not:</b> İnceltme işlemine geçmeden önce, ürün ambalaj içerisinde iyice karıştırılarak homojen hale getirilir. Akabinde ihtiyaç kadar ürün, yukarıda belirtilen oranda tiner ilave edilerek karıştırmak suretiyle uygulama viskozitesine inceltir. İncelmiş ürünün uzun süre bekletilmesi, olası uygun karıştırmama ihtimali halinde ürün homojenliğinin kaybolmasına ve dolayısıyla parlaklık, örtücülük ve renk farklılıklarına neden olabileceği için tavsiye edilmez. Kullanılacağı kadar inceltilmelidir.
UYGULAMA ŞEKLİ :	Uygulamaya geçmeden önce, ürünler ambalaj içerisinde iyice karıştırılır. Selülozik (611-Seri), Poliüretan (211-Seri; 251-Seri; 291-Seri vb..) boya seçenekleri ile sonkat uygulamaları yapılmış yüzeylere aynı gün içinde Kubilay Selülozik Süper Tiner (961-0640) ağırlıkça %80-100 inceltilebilir spray ile bir - iki çapraz kat olarak uygulanır. İstenilen çatlama efekti, uygulama kalınlığı, tetik kontrolü ve uygulama mesafesiyle ayarlanabilir. İnce uygulamalarda çatlaklar daha ince ve sık, kalın olduğunda ise daha geniş ve seyrek olacaktır. Bu bilgilerin ışığında istenilen özgül efektler yakalanabilir. Çatlak boya uygulaması tamamlandıktan bir gün sonra, isteğe bağlı olarak Poliüretan Sonkat Vernik (215-Seri; 245-Seri, 265-Seri, 285-Seri, 295-Seri vb..) veya Akrilik Sonkat Vernik (315-Seri) uygulamasıyla tamamlanmalıdır.
SAKLAMA KOŞULLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER :	Ürünler, orijinal ambalajında, kapağı açılmadan, direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, 5-35°C'de muhafaza edilmelidir. Belirtilen koşullarda saklandığı takdirde raf ömrü 1 yıldır. Bu koşullar dışına çıkıldığında, uçucu bileşenlerin kaybı sonucu viskozite artışı ve ayrıca sararma kaçınılmaz olacaktır. Herhangi bir tehlike oluşmaması için ürünler kullanılmadan önce güvenlik formlarının (GBF) okunması tavsiye edilir.

Önemli Not: Bu bilgiler şu andaki bilgi birikimimize dayanmaktadır ve Kubilay Kimya Ürünleri'nin kullanımları hakkında genel bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Ancak nihai kullanıcının şartları ve kullanım yöntemleri kontrolümüz dışında olduğu için garanti vermezler. Nihai kullanıcının, malzemelerin ticari ölçekte uyarlanmadan önce uygunluğunu belirlemesi önemle tavsiye edilir.