



## TEKNİK BÜLTEN

Dök.No: ÜRT-TDS-122  
Yay.Tar.: 19.04.2018  
Rev. No : REVİZYON-01  
Rev.Tar. : 17.12.2020  
Sayfa : 1/1

<b>ÜRÜN</b>	<b>AQUA-TECH SU BAZLI AHŞAP KORUYUCU (DALDIRMA)</b>
<b>ÜRÜN KODU</b>	<b>013-Seri</b> <i>Not: Daldırma olmayan renk versiyonları da aynı seri kodu altındadır.</i>
<b>RENK</b>	Standart renk kataloğumuzun yanı sıra istenilen renkler de yapılabilir.
<b>TANIM</b>	Aqua-tech Su Bazlı Ahşap Koruyucu (DALDIRMA) ürün grubu, iç ve dış cepheler için güneş ışınları, nem ve diğer atmosferik etkilere karşı ahşaba direnç kazandırmak ve aynı zamanda ahşaba istenilen rengi vermek üzere tasarlanmış 013-0XXX ürün grubumuzun Daldırma Yöntemiyle uygulanabilmesi için özel olarak tasarlanmış versiyonudur.
<b>UYGULAMA ALANI</b>	Daha önce başka bir vernik uygulanmamış, tüm dahili ve harici panjur, lambri, pergole, bahçe mobillay parçaları, kapı ve pencere doğramaları gibi tüm ahşap kaplama ve masif yüzeylerin daldırma yöntemiyle renklendirilmesine uygundur.
<b>ÖZELLİKLERİ</b>	Ahşap yüzeyleri, mantar, bakteri ve diğer ahşap zararlıları ile güneş ışınları, nem ve diğer atmosferik etkilere karşı korumak amacıyla formüle edilmiş, ahşabın bünyesine hızlı nüfuz eden kullanıma hazır ahşap koruyucu sistemidir.
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	Yoğunluk (gr/cm <sup>3</sup> /20°C) ..... 1,02 - 1,05 Toz Kuruma (20°C, %50 nem) ..... 10 - 20 dk Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem) ..... 90 - 120 dk Tam Kuruma (20°C, %50 nem) ..... 4 - 5 saat
<b>İNCELME ORANI</b>	Kullanıma hazır olduğu için inceltme işlemine gerek yoktur. Aqua-tech Su Bazlı Ahşap Koruyucu, kullanmadan önce iyice karıştırıldıktan sonra daldırma işlemine geçilebilir.
<b>UYGULAMA ŞEKLİ :</b>	<p>Uygulamaya geçmeden önce, ürünler ambalaj içerisinde iyice karıştırılır.</p> <p>Bu ürün daha önce başka bir vernik uygulanmamış ham ahşaba veya üzerinde hiç eski vernik tabaka kalmayacak şekilde zımparalanmış olan ahşap yüzeye uygulanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey kir, yağ, zımpara tozları ve eski boya ve vernik kalıntılarından arındırılmış olmalıdır. Yüzey, küf ve bakteri oluşumlarından korumak için Aqua-tech su bazlı ahşap koruyucu (DALDIRMA) sisteminden (013-seri) uygun renk ile empenye işlemine geçilebilir.</p> <p>Uygulama yapılacak ortamın ve yüzeyin sıcaklığı 15 °C altında olmamalıdır ve yüksek nemli yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yapılan ahşap malzemenin cinsine, gözenekliliğine, nemine bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte 1 lt ürün ile, kayıplar hariç yaklaşık 15-25 m<sup>2</sup> alan renklendirilebilir.</p> <p>İstenirse üzerine, Aqua-tech Su Bazlı Sonkat Vernik (015- seri) uygulanabilir.</p>
<b>SAKLAMA KOŞULLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER :</b>	<p>Ürünler, orijinal ambalajında, kapağı açılmadan, direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, 5–35°C'de muhafaza edilmelidirler. Belirtilen koşullarda saklandığı takdirde raf ömrü 1 yıldır.</p> <p>Herhangi bir tehlike oluşmaması için ürünler kullanılmadan önce güvenlik formlarının (GBF) okunması tavsiye edilir.</p>

Önemli Not: Bu bilgiler şu andaki bilgi birikimimize dayanmaktadır ve Kubilay Kimya Ürünleri'nin kullanımları hakkında genel bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Ancak nihai kullanıcının şartları ve kullanım yöntemleri kontrolümüz dışında olduğu için garanti vermezler. Nihai kullanıcının, malzemelerin ticari ölçekte uyarlanmadan önce uygunluğunu belirlemesi önemle tavsiye edilir.