KUBİLAY	TEKNİK BÜLTEN	Dök.No: ÜRT-TDS-14 Yay.Tar.: 24.04.2008 Rev. No : REVİZYON-03 Rev.Tar. : 08.11.2018 Sayfa : 1/1

ÜRÜN	*POLIURETAN (3+1) ÇİZİLMEZ SONKAT VERNİK*		
ÜRÜN KODU	**KARIŞIM ORANI (ağırlıkça)**	**1. KOMPONENT**	**2. KOMPONENT**
PU (3+1) SONKAT VERNİK	3+1	215-XX37	379-0032

TANIM	Solvent bazlı, iki komponentli farklı parlaklık derecelerine sahip sonkat vernik sistemidir.	
ÜRÜN	KOD	PARLAKLIK (Gloss, 60°)
SÜPER MAT VERNİK	215-0637	5 - 7
MAT VERNİK	215-1037	8 - 10
015 MAT VERNİK	215-1537	14 - 16
ÖZEL MAT VERNİK	215-2537	25 - 30
İPEK MAT VERNİK	215-4537	45 - 50
ÖZEL İPEK MAT VERNİK	215-5537	50 - 55

UYGULAMA ALANI	Kubilay PU Dolgu Vernikleri / Vernipol Polyester Dolgu Verniği kullanılarak, sonkat vernik uygulamalarına hazır hale getirilmiş, her cins ahşap yüzey ve kaplamalar üzerine uygulanır.
ÖZELLİKLERİ	Uygulandığı ahşap yüzeylere, isteğe bağlı olarak değişik parlaklık değerlerinde, çizilmez, kaygan, estetik yönden ipeksi - kadife görünümlü bir yüzey kazandırır. Poliüretan yapısı nedeniyle, fiziksel etkilere karşı sert, dayanıklı, su - deterjan, meyva suları ve diğer tüm kimyasal etkilere karşı dirençli bir film oluşturur. Tamir amaçlı uygulamalarda ; kırışma - zemini oynatma gibi problem yaratmaz.
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	Viskozite (D6/20°C) 100" - 120" Yoğunluk (g/cm3; 20°C) 1±0,05
KARIŞIM ÖZELLİKLERİ	Karışım Ömrü (saat/20°C) ..... 10 - 12 saat Toz Kuruma (20°C, %50 nem) ..... 15 - 20 dakika Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem) ..... 40 - 45 dakika Tam Kuruma (20°C, %50 nem) ..... 24 saat
İNCELME ORANI	Yukarıda belirtilen karışım oranına göre hazırlanan sonkat vernikler, Kubilay PU Tiner (921 - 0222) ile % 100 oranında inceltilerek uygulanır. 215-Seri 1.Komponnet ..... 3 Kısım 379-0032 2.Komponent ..... 1 Kısım 921-0222 PU Özel Tiner ..... 3-4 Kısım

UYGULAMA ŞEKLİ :

Ön Hazırlık:Öncelikle, 1. komponent ambalaj içersinde iyice karıştırılarak homojen hale getirildikten sonra sırasıyla yukarıda belirtilen oranlarda 2. komponent (sertleştirici) ve tiner ilave edilerek her adımda ayrı karıştırılarak homojen hale getirilir (*Ancak, ihtiyaç kadar karışım hazırlanmalıdır (karışım ömrü (pot-life) dikkate alınarak, bu süre içerisinde tüketilecek kadar karışım hazırlanmalıdır, fazlası ziyan edilmemelidir)*).

Akabinde, Kubilay Poliüretan / Vernipol Polyester Dolgu Vernikleri ile hazırlanmış ahşap yüzeylere, belirtilen karışım oranlarına göre hazırlanan vernik 2 - 3 çapraz kat şeklinde, püskürtme şeklinde uygulanır.

SAKLAMA KOŞULLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER :

Ürünler, orijinal ambalajında, kapağı açılmadan, direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, 5–35°C'de muhafaza edilmelidirler. Belirtilen koşullarda saklandığı takdirde raf ömrü I. Komponent için 1 yıl, II komponnet (sertleştirici) 6 aydır, aksi takdirde kısalacağı unutulmamalıdır.
Farklı kullanım koşulları göz önüne alınarak, yukarıda anlatılan özellikler kullanıcının uygulama şekline uyarlanmalıdır.
Herhangi bir tehlike oluşmaması için ürünler kullanılmadan önce güvenlik formlarının (GBF) okunması tavsiye edilir.

Önemli Not: Bu bilgiler şu andaki bilgi birikimimize dayanmaktadır ve Kubilay Kimya Ürünleri'nin kullanımları hakkında genel bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Ancak nihai kullanıcının şartları ve kullanım yöntemleri kontrolümüz dışında olduğu için garanti vermezler. Nihai kullanıcının, malzemelerin ticari ölçekte uyarlanmadan önce uygunluğunu belirlemesi önemle tavsiye edilir.