



TEKNİK BÜLTEN

Dök.No: ÜRT-TDS-149
Yay.Tar.: 24.04.2008
Rev. No : REV İZYON-03
Rev.Tar. : 14.11.2018
Sayfa : 1/1

ÜRÜN	PU ULTRAMAX LAKE SONKAT																																
ÜRÜN KODU	251-XXXX																																
RENK	Standart renk katoloğumuzun yanı sıra istenilen renkler de yapılabilir.																																
TANIM	Solvent bazlı, iki komponentli poliüretan esası, farklı parlaklık derecelerine (mat, ipek mat, parlak vb.) sahip, sarma direnci yüksek renkli lake sonkat boyası sistemidir.																																
KARIŞIM ORANLARI ve PARLAKLIK DEĞERLERİ **	KARIŞIM ORANI (ağırlıkça)*	KARIŞIM ORANI (hacimce)	1. KOMPONENT	2. KOMPONENT	PARLAKLIK (Gloss, °60)																												
SÜPER/ FULL MAT	4+1	3+1	251-XXXX	279-0032	10±5																												
MAT	4+1	3+1	251-XXXX	279-0032	25±5																												
İPEK MAT	4+1	3+1	251-XXXX	279-0032	45±5																												
PARLAK	2+1	1,7+1	251-XXXX	279-0032	95±5																												
**: Ürün adında, süper mat, full mat vb tanım yerine parlaklık değeri şeklinde belirtilebilir (10 mat, 50 mat vb. gibi)																																	
UYGULAMA ALANI	Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri ile her türlü MDF, masif ve kaplama ahşap yüzeylerde kullanılmak üzere geliştirilmiş lake sistemleridir.																																
ÖZELLİKLERİ	<p>Poliüretan yapısı nedeni ile sertlik ve elastikiyet optimizasyonu sayesinde çizilme ve darbelere karşı dayanıklı ve aynı zamanda sarma direnci yüksek bir film oluşturur.</p> <p>Doldurma gücü sayesinde zımpara çizgilerini kapatma özelliğine sahiptir.</p> <p>Normal kullanım şartlarında su, deterjan, meyva suları ve diğer kimyasal etkenlere karşı dirençli bir yüzey verir.</p> <p>Ahşap yüzeylere kaygan - ipeksi bir görünüm verir.</p>																																
TEKNİK ÖZELLİKLERİ	<table><thead><tr><th></th><th></th><th>Parlak</th><th>Mat / İ.Mat</th></tr></thead><tbody><tr><td>Viskozite (D4/20°C)</td><td>.....</td><td>100" - 120"</td><td>45" - 60"</td></tr><tr><td>Yoğunluk (g/cm3; 20°C)</td><td>.....</td><td>1,15 - 1,2</td><td>1,15 - 1,3</td></tr><tr><td>Pot-life (20°C)</td><td>.....</td><td>4 - 5 saat</td><td>4 - 5 saat</td></tr><tr><td>Toz Kuruma (20°C, %50 nem)</td><td>.....</td><td>40 - 50 dakika</td><td>5 - 10 dakika</td></tr><tr><td>Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem)</td><td>.....</td><td>4 - 5 saat</td><td>2 - 3 saat</td></tr><tr><td>Tam Kuruma (20°C, %50 nem)</td><td>.....</td><td>24 saat</td><td>24 saat</td></tr></tbody></table>							Parlak	Mat / İ.Mat	Viskozite (D4/20°C)	100" - 120"	45" - 60"	Yoğunluk (g/cm3; 20°C)	1,15 - 1,2	1,15 - 1,3	Pot-life (20°C)	4 - 5 saat	4 - 5 saat	Toz Kuruma (20°C, %50 nem)	40 - 50 dakika	5 - 10 dakika	Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem)	4 - 5 saat	2 - 3 saat	Tam Kuruma (20°C, %50 nem)	24 saat	24 saat
		Parlak	Mat / İ.Mat																														
Viskozite (D4/20°C)	100" - 120"	45" - 60"																														
Yoğunluk (g/cm3; 20°C)	1,15 - 1,2	1,15 - 1,3																														
Pot-life (20°C)	4 - 5 saat	4 - 5 saat																														
Toz Kuruma (20°C, %50 nem)	40 - 50 dakika	5 - 10 dakika																														
Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem)	4 - 5 saat	2 - 3 saat																														
Tam Kuruma (20°C, %50 nem)	24 saat	24 saat																														
İNCELME ORANI	<p>Yukarıda belirtilen karışım oranına göre hazırlanan PU Lake Sonkatlar, Kubilay PU Tiner (921-0222) ile % 20 - 30 oranında inceltilerek uygulanır;</p> <table><thead><tr><th></th><th>Parlak</th><th>Mat / İ.Mat</th></tr></thead><tbody><tr><td>251-XXXX</td><td>1. Komponent 2 Kısım (12 kg / amb)</td><td>4 Kısım (12 kg / amb)</td></tr><tr><td>279-0032</td><td>2. Komponent 1 Kısım (6 kg / amb)</td><td>1 Kısım (3 kg / amb)</td></tr><tr><td>921-0222</td><td>PU Thinner 1 Kısım (5-6 kg)</td><td>1,5 Kısım (4-5 kg)</td></tr></tbody></table> <p>*: Üründen beklenen performansın alınabilmesi karışım ve inceltme işleminin doğruluğuna bağlıdır. Ürünlerin satışa sunumu, ağırlıkça karışım oranına göre ambalajlanarak yapıldığından, uygulama için karışım hazırlığını da hassas olması için, tartım yapılarak ağırlıkça yapılması özellikle tavsiye edilmektedir.</p> <p>Özellikle parlak lakelerde, sıcak havalarda olası kaynama (pinhole) probleminin engellenmesi için PU yavaş tiner kullanılmalıdır.</p>						Parlak	Mat / İ.Mat	251-XXXX	1. Komponent 2 Kısım (12 kg / amb)	4 Kısım (12 kg / amb)	279-0032	2. Komponent 1 Kısım (6 kg / amb)	1 Kısım (3 kg / amb)	921-0222	PU Thinner 1 Kısım (5-6 kg)	1,5 Kısım (4-5 kg)																
	Parlak	Mat / İ.Mat																															
251-XXXX	1. Komponent 2 Kısım (12 kg / amb)	4 Kısım (12 kg / amb)																															
279-0032	2. Komponent 1 Kısım (6 kg / amb)	1 Kısım (3 kg / amb)																															
921-0222	PU Thinner 1 Kısım (5-6 kg)	1,5 Kısım (4-5 kg)																															
UYGULAMA ŞEKLİ :																																	
Ön Hazırlık: Öncelikle, 1. komponent ambalaj içerisinde iyice karıştırılarak homojen hale getirildikten sonra sırasıyla yukarıda belirtilen oranlarda 2. komponent (sertleştirici) ve tiner ilave edilerek her adımda ayrı karıştırılarak homojen hale getirilir (<i>Ancak, ihtiyaç kadar karışım hazırlanmalıdır (karışım ömrü (pot-life) dikkate alınarak, bu süre içerisinde tüketilecek kadar karışım hazırlanmalıdır, fazla ziyani edilmemelidir.</i>)																																	
Uygun bir biçimde zımparalanmış, kuru ve tozsuz Kubilay Poliüretan Astar, Kubilay Non-Crack Astar veya Vernipol Polyester Astar ile hazırlanmış yüzeylere, püskürme şeklinde 2 - 3 çapraz kat şeklinde kullanılır (<i>Önerilen uygulama miktarı: Mat / İ. Mat için 140-160 g/m2, Parlak için 150 -180 gr/m2.</i>)																																	
Parlak lakeler için, yaz aylarında min 24 saat sonra, kış aylarında ise ortam şartlarına bağlı olarak min 2 gün sonra pasta-polish önerilir.																																	
SAKLAMA KOŞULLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER :																																	
Ürünler, orijinal ambalajında, kapağı açılmadan, direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, 5-35°C'de muhafaza edilmelidirler. Belirtilen koşullarda saklandığı takdirde raf ömrü I. Komponent için 1 yıl, II Komponnet (sertleştirici) 6 aydır, aksi takdirde kısalaçağı unutulmamalıdır.																																	
Farklı kullanım koşulları göz önüne alınarak, yukarıda anlatılan özellikler kullanıcının uygulama şecline uyarlanmalıdır. Herhangi bir tehlike oluşmaması için ürünler kullanılmadan önce güvenlik formlarının (GBF) okunması tavsiye edilir.																																	
Önemli Not: Bu bilgiler şu andaki bilgi birimimizde dayanmaktadır ve Kubilay Kimya Ürünleri'nin kullanıcıları hakkında genel bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Ancak nihai kullanıcının şartları ve kullanım yöntemleri kontrolümüz dışında olduğu için garanti vermezler. Nihai kullanıcının, malzemelerin ticari olekte uyarlanmadan önce uygunluğunu belirlemesi önemle tavsiye edilir.																																	