

	TEKNİK BÜLTEN		Dök.No: ÜRT-TDS-200 Yay.Tar.: 10.12.2020 Rev. No : REVİZYON-00 Rev.Tar. : 10.12.2020 Sayfa : 1/1												
ÜRÜN	PU VERNIDUR SEDEF EFEKT SONKAT														
ÜRÜN KODU ve KARIŞIM ORANI	KARIŞIM ORANI (ağırlıkça) *	1. KOMPONENT	2. KOMPONENT												
	5+1	217-8XXX	279-0032												
TANIM	Özel uygulamalar için geliştirilmiş 2 komponentli poliüretan esaslı, solvent bazlı, muhtelif renk ve parlaklıkta sedef etkili sonkat ürün grubudur														
UYGULAMA ALANI	Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri için, her cins ahşap yüzeye sonkat olarak direkt uygulanabilir														
ÖZELLİKLERİ	Hızlı kurur, kolay yayılır.														
KURUMA	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Yoğunluk (20°C, g/cm3)</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">.....</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1 ± 0,05</td> </tr> <tr> <td>Toz Kuruma (20°C, %50 nem)</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: right;">20 - 25 dakika</td> </tr> <tr> <td>Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem)</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: right;">120 - 180 dakika</td> </tr> <tr> <td>Potlife (20°C, %50 nem)</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: right;">3 - 5 saat</td> </tr> </table>			Yoğunluk (20°C, g/cm3)	1 ± 0,05	Toz Kuruma (20°C, %50 nem)	20 - 25 dakika	Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem)	120 - 180 dakika	Potlife (20°C, %50 nem)	3 - 5 saat
Yoğunluk (20°C, g/cm3)	1 ± 0,05													
Toz Kuruma (20°C, %50 nem)	20 - 25 dakika													
Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem)	120 - 180 dakika													
Potlife (20°C, %50 nem)	3 - 5 saat													
İNCELME ORANI	<p>Uygulama esnasında, Kubilay PU Tiner ile ürüne bağlı olarak % 30-50 oranında inceltiilerek uygulanır.</p> <p>*: Üründen beklenen performansın alınabilmesi karışım ve inceltme işleminin doğruluğuna bağlıdır. Ürünlerin satışa sunumu, ağırlıkça karışım oranına göre ambalajlanarak yapıldığından, uygulama için karışım hazırlığının da hassas olması için, tartım yapılarak ağırlıkça yapılması özellikle tavsiye edilmektedir.</p>														
UYGULAMA ŞEKLİ : <p>Uygulamaya geçmeden önce, ürün ambalaj içersinde iyice karıştırılır.</p> <p>Selülozik (612-Seri), Poliüretan (212-Seri) astarla hazırlanmış kuru ve tozsuz yüzeylere, spray ile istenilen örtücülük ve efekte bağlı olarak bir - iki çapraz kat olarak uygulanır.</p>															
SAKLAMA KOŞULLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER : <p>Ürünler, orijinal ambalajında, kapağı açılmadan, direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, 5-35°C'de muhafaza edilmelidirler. Belirtilen koşullarda saklandığı takdirde raf ömrü 1 yıldır.</p> <p>Bu koşullar dışına çıkıldığında, uçucu bileşenlerin kaybı sonucu viskozite artışı ve ayrıca sararma kaçınılmaz olacaktır. Herhangi bir tehlike oluşmaması için ürünler kullanılmadan önce güvenlik formlarının (GBF) okunması tavsiye edilir.</p>															

Önemli Not: Bu bilgiler şu andaki bilgi birikimimize dayanmaktadır ve Kubilay Kimya Ürünleri'nin kullanımları hakkında genel bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Ancak nihai kullanıcının şartları ve kullanım yöntemleri kontrolümüz dışında olduğu için garanti vermezler. Nihai kullanıcının, malzemelerin ticari ölçekte uyarlanmadan önce uygunluğunu belirlemesi önemle tavsiye edilir.