

	TEKNİK BÜLTEN			Dök.No: ÜRT-TDS-203 Yay.Tar.: 16.12.2020 Rev. No : REVİZYON-00 Rev.Tar. : 16.12.2020 Sayfa : 1/1
ÜRÜN	POLİÜRETAN TREND ASTAR, Beyaz			
ÜRÜN KODU ve Karışım Oranı	KARIŞIM ORANI (ağırlıkça)	KARIŞIM ORANI (Hacimce)	1. KOMPONENT	2. KOMPONENT
	3+1	2+1	212-1020	219-1025
TANIM	Solvent bazlı, iki komponentli poliüretan (PU) esaslı hızlı kurumalı lake astardır.			
UYGULAMA ALANI	Mobilya sanayiinde, hertürlü ahşap yüzeylerin sonkat boya uygulamalarına hızla hazırlanması istenen atölyelerde tercih edilebilir.			
ÖZELLİKLERİ	Hızlı kurumalı ve optimum doldurma gücüne sahiptir. Ahşap yüzeylere çok iyi yapışır. Kolay zımparalanır ve sonkat boya sistemlerine çok düzgün bir yüzey verir.			
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	Viskozite (D6/20°C) Yoğunluk (g/cm3; 20°C)		TİX 1,5 ± 0,02	
KARIŞIM ÖZELLİKLERİ	Karışım Ömrü (saat/20°C)		2 - 3 saat	
	Toz Kuruma (20°C, %50 nem)		3 - 5 dk	
	Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem)		80 - 90 dk	
	Zımpara (20°C, %50 nem)		3 - 4 saat	
İNCELME ORANI	Yukarıda belirtilen karışım oranına göre hazırlanan PU Astar, Kubilay Selülozik Tiner (961-0541) ile % 15 oranında inceltiilerek uygulanır.			
UYGULAMA ŞEKLİ : Ön Hazırlık: Öncelikle, 1. komponent ambalaj içerisinde iyice karıştırılarak homojen hale getirildikten sonra sırasıyla yukarıda belirtilen oranlarda 2. komponent (sertleştirici) ve tiner ilave edilerek her adımda ayrı karıştırılarak homojen hale getirilir (<i>Ancak, ihtiyaç kadar karışım hazırlanmalıdır (karışım ömrü (pot-life) dikkate alınarak, bu süre içerisinde tüketilecek kadar karışım hazırlanmalıdır, fazlası ziyan edilmemelidir</i>)). Uygun bir biçimde zımparalanmış, kuru ve tozsuz yüzeylere, püskürtme şeklinde yüzeyin durumuna bağlı olarak 2 - 3 çapraz kat şeklinde kullanılır (Önerilen uygulama miktarı:250-300 g/m2). Yaz aylarında 1-2 saat, kış aylarında ise ertesi gün, önce 220 - 280 numara ile daha sonra 360 - 400 Numara zımpara ile zımparalanarak sonkat vernik uygulamalarına geçilmelidir.				
SAKLAMA KOŞULLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER : Ürünler, orijinal ambalajında, kapağı açılmadan, direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, 5–35°C’de muhafaza edilmelidirler. Belirtilen koşullarda saklandığı takdirde raf ömrü I. Komponent için 1 yıl, II komponent (sertleştirici) 6 aydır, aksi takdirde kısılacağı unutulmamalıdır. Farklı kullanım koşulları göz önüne alınarak, yukarıda anlatılan özellikler kullanıcının uygulama şekline uyarlanmalıdır. Herhangi bir tehlike oluşmaması için ürünler kullanılmadan önce güvenlik formlarının (GBF) okunması tavsiye edilir.				

Önemli Not: Bu bilgiler şu andaki bilgi birikimimize dayanmaktadır ve Kubilay Kimya Ürünleri'nin kullanımları hakkında genel bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Ancak nihai kullanıcının şartları ve kullanım yöntemleri kontrolümüz dışında olduğu için garanti vermezler. Nihai kullanıcının, malzemelerin ticari ölçekte uyarlanmadan önce uygunluğunu belirlemesi önemle tavsiye edilir.