

	TEKNİK BÜLTEN	Dök.No: ÜRT-TDS-204 Yay.Tar.: 16.12.2020 Rev. No : REVİZYON-00 Rev.Tar. : 16.12.2020 Sayfa : 1/1												
ÜRÜN	SPARKLER VARNISH													
ÜRÜN KODU	808 - 0039													
TANIM	Özel uygulamalar için geliştirilmiş, solvent bazlı, hava kurumalı çok renkli ışık yansımali vernik.													
UYGULAMA ALANI	Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri için, özel efekt elde etmek amacıyla sonkat olarak kullanılabileceği gibi sonkat vernik öncesi bazkat şeklinde de kullanılır. Fiziksel ve mekaniksel etkilere maruz kalacak mobilya yüzeylerinde bazkat olarak kullanılması uygundur.													
ÖZELLİKLERİ	Hızlı kurur, saramazdır. Özellikle koyu zemin üzerinde mükemmel efekt verir. Işık yansıtıldığında, çok renkli ışık efektleri belirginleşir.													
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<table><tr><td>Yoğunluk (20°C, g/cm3)</td><td>.....</td><td>0,92 ± 0,05</td></tr><tr><td>Viskozite (20°C, "D4)</td><td>.....</td><td>60" - 70"</td></tr><tr><td>Toz Kuruma (20°C, %50 nem)</td><td>.....</td><td>4 - 5 dakika</td></tr><tr><td>Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem)</td><td>.....</td><td>50 - 60 dakika</td></tr></table>		Yoğunluk (20°C, g/cm3)		0,92 ± 0,05	Viskozite (20°C, "D4)		60" - 70"	Toz Kuruma (20°C, %50 nem)		4 - 5 dakika	Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem)		50 - 60 dakika
Yoğunluk (20°C, g/cm3)		0,92 ± 0,05												
Viskozite (20°C, "D4)		60" - 70"												
Toz Kuruma (20°C, %50 nem)		4 - 5 dakika												
Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem)		50 - 60 dakika												
İNCELME ORANI	Uygulama esnasında, Kubilay PU Tiner ile % 100 oranında inceltiilerek uygulanır. Not: İnceltme işlemine geçmeden önce, ürün ambalaj içersinde iyice karıştırılarak homojen hale getirilir. Akabinde ihtiyaç kadar ürün, yukarıda belirtilen oranda tiner ilave edilerek karıştırmak suretiyle uygulama viskozitesine inceltilir. İncelmiş ürünün uzun süre bekletilmesi, olası uygun karıştırmama ihtimali halinde ürün homojenliğinin kaybolmasına neden olabileceği için tavsiye edilmez. Kullanılacağı kadar inceltilmelidir.													
UYGULAMA ŞEKLİ : Uygulamaya geçmeden önce, ürün ambalaj içersinde iyice karıştırılır. Sonkat olarak kullanım; Efektin belirginliğini artırılması için, özellikle koyu renkli PU Lake (211-Seri, 251-seri, 291-Seri, 351-Seri vb) ile hazırlanmış kuru ve tozsuz yüzeylere, spray ile istenilen örtücülük ve efektte bağlı olarak bir - iki çapraz kat olarak uygulanır. Bazkat olarak kullanım; hem kendisinden önceki kat'ın hem de metalik bazkat katının çok iyi kuruduktan sonra sonkat vernik uygulamasına geçilmelidir. Efektin belirginliğinin artırılması için koyu renk PU Lake (211-Seri, 251-seri, 291-Seri, 351-Seri vb) ile hazırlanmış kuru ve tozsuz yüzeylere uygulanır. İsteğe bağlı olarak Poliüretan Sonkat Vernik (215-Seri; 245-Seri, 265-Seri, 285-Seri, 295-Seri vb..) veya Akrilik Sonkat Vernik (315-Seri) uygulamasıyla tamamlanmalıdır. Kapatma gücü, istenen efek şiddetine göre uygulanacak film kalınlığına bağlı olmakla birlikte, 30-35 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde uygulandığında 1lt ile 10 m2 alan kaplanabilir (kayıplar hariç).														
SAKLAMA KOŞULLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER : Ürünler, orijinal ambalajında, kapağı açılmadan, direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, 5-35°C'de muhafaza edilmelidirler. Belirtilen koşullarda saklandığı takdirde raf ömrü 1 yıldır. Herhangi bir tehlike oluşmaması için ürünler kullanılmadan önce güvenlik formlarının (GBF) okunması tavsiye edilir.														

Önemli Not: Bu bilgiler şu andaki bilgi birikimimize dayanmaktadır ve Kubilay Kimya Ürünleri'nin kullanımları hakkında genel bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Ancak nihai kullanıcının şartları ve kullanım yöntemleri kontrolümüz dışında olduğu için garanti vermezler. Nihai kullanıcının, malzemelerin ticari ölçekte uyarlanmadan önce uygunluğunu belirlemesi önemle tavsiye edilir.