



## TEKNİK BÜLTEN

Dök.No: ÜRT-TDS-205  
Yay.Tar.: 18.12.2020  
Rev. No : REVİZYON-00  
Rev.Tar. : 18.12.2020  
Sayfa : 1/1

<b>ÜRÜN İSMİ</b>	<b>YAT VERNİK</b>
<b>KOD</b>	<b>125-0004</b>
<b>TANIM</b>	Solvent bazlı, hava kurumalı alkid reçine esaslı, sentetik parlak yat verniktir.
<b>UYGULAMA ALANI</b>	Özellikle tekne ve yatlarda olmak üzere, dış mekandaki tüm kapı, pencere doğramaları, lambiri, panjur ve pergola gibi tüm ahşap yüzeylerin korunması amacıyla kullanılabilir.
<b>ÖZELLİKLERİ</b>	Şeffaftır, ahşabın doğal görünümünü korur Neme ve suya karşı dirençlidir Mükemmel yapıştır
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>	Viskozite (D6 / 25°C) ..... 120" - 140" Yoğunluk (gr/cm <sup>3</sup> ; 20°C) ..... 0,92 ± 0,05 Toz Kuruma (20°C, %50 nem) ..... 4 saat Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem) ..... 24 saat Tam Kuruma (20°C, %50 nem) ..... 1 hf <i>Kuruma süresi, ortam sıcaklığı, ahşap cinsi, uygulama kalınlığı ve yöntemine göre değişiklik gösterebilir.</i>
<b>İNCELME ORANI</b>	Yat Vernik, Kubilay Sentetik Tiner (911 - 0111) ile ağırlıkça % 30 inceltilerek uygulanır. *: İnceltme işlemine geçmeden önce, ürün ambalaj içerisinde iyice karıştırılarak homojen hale getirilir. Akabinde ihtiyaç kadar ürün, yukarıda belirtilen oranda tiner ilave edilerek karıştırmak suretiyle uygulama viskozitesine inceltilir. İncelmiş ürünün uzun süre bekletilmesi, olası uygun karıştırmama ihtimali halinde ürün homojenliğinin kaybolmasına ve dolaysıyla parlaklık farklılıklarına neden olabileceği için tavsiye edilmez. Kullanılacağı kadar inceltilmelidir.
<b>UYGULAMA ŞEKLİ :</b>	Uygulamaya geçmeden önce, ürün ambalaj içerisinde iyice karıştırmalıdır. <b>Zemin Hazırlığı:</b> Uygulama yapılacak zemin kir ve tozlarından uzaklaştırılmalı, tamamen kuru ve temiz hale getirilerek hazırlanmalıdır (Bu amaçla, eski ve kötü durumdaki vernikler makinayla sistre yapılarak, ahşap kaynaklı yağ ve kirler var ise kimyasal temizlik yapılarak giderilmelidir . Yeni egzotik ahşaplar trichlorethylene ile temizlenmeli. Eski sentetik vernik uygulanmış iyi durumda olan ahşaplara, 600 numara zımpara ile sulu zımpara işlemi uygulanmalıdır). <b>Uygulama:</b> Zemin hazırlığı yapılarak tamamen kuru ve temiz yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra Yat Vernik, yumuşak tüylü fırça veya kadife rulo ile uygulanmalıdır. Uygulama, istenilen görüntüye bağlı olarak minimum 2-3 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında 24 saat beklenmeli, bu süre aşılsa hafif zımparalama yapılarak uygulamaya geçilmelidir. Kullanım esnasında ürün ve zemin 10°C ile 25°C arasında olmalıdır. Köşelere ve verniğin çok kullanıldığı yerlerdeki uygulamalara dikkat edilmelidir. Köşe yerler için küçük fırça kullanılmalıdır. Uygulama yöntemine bağlı olarak değişmekle birlikte, 1lt ile 12-16 m <sup>2</sup> alan kaplanabilir (kayıplar hariç).
<b>SAKLAMA KOŞULLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER :</b>	Ürünler, orijinal ambalajında, kapağı açılmadan, direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, 5–35°C'de muhafaza edilmelidirler. Belirtilen koşullarda saklandığı takdirde raf ömrü 1 yıldır. Herhangi bir tehlike oluşmaması için ürünler kullanılmadan önce güvenlik formlarının (GBF) okunması tavsiye edilir.

Önemli Not: Bu bilgiler şu andaki bilgi birikimimize dayanmaktadır ve Kubilay Kimya Ürünleri'nin kullanımları hakkında genel bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Ancak nihai kullanıcının şartları ve kullanım yöntemleri kontrolümüz dışında olduğu için garanti vermezler. Nihai kullanıcının, malzemelerin ticari ölçekte uyarlanmadan önce uygunluğunu belirlemesi önemle tavsiye edilir.