



TEKNİK BÜLTEN

Dök.No: ÜRT-TDS-206
Yay.Tar.: 04.01.2021
Rev. No : REVİZYON-00
Rev.Tar. : 04.01.2021
Sayfa : 1/1

ÜRÜN İSMİ	SENTETİK SONKAT BOYA		
KOD	111-XXXX		
TANIM	Solvent bazlı, hava kurumalı alkid reçine esaslı, sentetik sonkat boya sistemidir.		
RENK	Standart renk kataloğumuzun yanı sıra istenilen renkler de yapılabilir.		
UYGULAMA ALANI	İç ve dış mekandaki tüm kapı, pencere doğramaları, lambiri, panjur ve pergola gibi tüm ahşap ve metal yüzeylerin korunması amacıyla kullanılabilir.		
ÖZELLİKLERİ	Örtme gücü ve parlaklık kalıcılığı yüksektir Hızlı kurur Mükemmel yapışır Neme ve suya karşı dirençlidir Darbe ve mekanik etkilere karşı dirençlidir		
TEKNİK ÖZELLİKLER	<u>Beyaz & Pastel Renkler</u>		<u>Siyah & Koyu Renkler</u>
	Viskozite (D6/20°C)	100" - 120"	100" - 120"
	Yoğunluk (g/cm ³ ; 20°C)	1,1 - 1,4	0,96 - 1,1
		<u>Parlak</u>	<u>Y.Mat / İ.Mat</u>
	Parlaklık (Gloss, 60 °)	85 - 90	50 - 65
	Toz Kuruma (20°C, %50 nem)	35 - 40 dakika	30 -35 dakika
	Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem)	7 - 8 saat	4 - 5 saat
	Tam Kuruma (20°C, %50 nem)	1 hf	1 hf
	<i>Kuruma süresi, ortam sıcaklığı, uygulanan yüzeyin gözenekliliği, uygulama kalınlığı ve yöntemine göre değişiklik gösterebilir.</i>		
İNCELME ORANI	Spray (püskürme) uygulaması için %25-30, rulo veya fırça ile uygulamak için %10 oranında, Kubilay Sentetik Tiner (911 - 0111) ile inceltilerek uygulanır. *: İnceltme işlemine geçmeden önce, ürün ambalaj içerisinde iyice karıştırılarak homojen hale getirilir. Akabinde ihtiyacı kadar ürün, yukarıda belirtilen oranda tiner ilave edilerek karıştırmak suretiyle uygulama viskozitesine inceltir. İncelmiş ürünün uzun süre bekletilmesi, olası uygun karıştırmama ihtimali halinde ürün homojenliğinin kaybolmasına ve dolayısıyla parlaklık farklılıklarına neden olabileceği için tavsiye edilmez. Kullanılacağı kadar inceltilmelidir.		
UYGULAMA ŞEKLİ :	Uygulamaya geçmeden önce, ürün ambalaj içerisinde iyice karıştırılmalıdır. Zemin Hazırlığı: Uygulama yapılacak zemin kir ve tozlarından uzaklaştırılmalı, tamamen kuru ve temiz hale getirilerek hazırlanmalıdır (Bu amaçla, eski ve kötü durumdaki vernikler makinayla sistre yapılarak, ahşap kaynaklı yağ ve kirler var ise kimyasal temizlik yapılarak giderilmelidir. Eski sentetik vernik uygulanmış iyi durumda olan ahşaplara, 600 numara zımpara ile sulu zımpara işlemi uygulanmalıdır). Uygulama: Zemin hazırlığı yapılarak tamamen kuru ve temiz yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra isteğe bağlı olarak spray (püskürtme) veya yumuşak tüylü fırça / rulo ile uygulanabilir. Uygulama, istenilen görüntüye bağlı olarak minimum 1-2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında 24 saat beklenmeli, bu süre aşırsa hafif zımparalama yapılarak uygulamaya geçilmelidir. Kullanım esnasında ürün ve zemin 10°C ile 25°C arasında olmalıdır. Köşe yerler için küçük fırça kullanılmalıdır. Uygulama yöntemine bağlı olarak değişmekle birlikte, 1lt ile 16 - 20 m ² alan kaplanabilir (kayıplar hariç).		
SAKLAMA KOŞULLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER :	Ürünler, orijinal ambalajında, kapağı açılmadan, direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, 5-35°C'de muhafaza edilmelidirler. Belirtilen koşullarda saklandığı takdirde raf ömrü 1 yıldır. Herhangi bir tehlike oluşmaması için ürünler kullanılmadan önce güvenlik formlarının (GBF) okunması tavsiye edilir.		

Önemli Not: Bu bilgiler şu andaki bilgi birikimimize dayanmaktadır ve Kubilay Kimya Ürünleri'nin kullanımları hakkında genel bilgiler vermemi amaçlamaktadır. Ancak nihai kullanıcının şartları ve kullanım yöntemleri kontrolümüz dışında olduğu için garanti vermezler. Nihai kullanıcının, malzemelerin ticari ölçekte uyarlanmadan önce uygunluğunu belirlemesi önemle tavsiye edilir.