



TEKNİK BÜLTEN

Dök.No: ÜRT-TDS-37
Yay.Tar.: 24.04.2008
Rev. No : REVİZYON-03
Rev.Tar. : 06.02.2019
Sayfa : 1/1

| ÜRÜN | WINCOPOL LAKE SONKAT (4+1) | | | | |
|---------------------|--|----------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| ÜRÜN KODU | KARIŞIM ORANI (ağırlıkça)* | KARIŞIM ORANI (hacimce) | 1. KOMPONENT | 2. KOMPONENT | PARLAKLIK (Gloss, °G) |
| MAT | 4+1 | 3,5+1 | 261-1003 | 209-0537 | 20 - 30 |
| İPEK MAT | 4+1 | 3,5+1 | 261-1002 | 209-0537 | 50 - 55 |
| TANIM | Dış dayanımı çok yüksek özel kompoze reçine esaslı, çift komponentli, solvent bazlı sonkat boyadır. | | | | |
| UYGULAMA ALANI | Tüm dahili ve harici ahşap yüzeyler, kapı, pencere, pergole, ahşap bahçe mobilyaları, deniz araçları ve diğer ahşap doğrama malzeme kullanılmak üzere formülle edilmiştir. | | | | |
| ÖZELLİKLERİ | Wincopol Lake Sonkat, güneş ışınları, nem ve diğer atmosferik etkiler ile küflenmeye karşı ahşap yüzeyleri etkin bir şekilde koruyan, ahşap yüzeylere çok iyi yapışan, esnek, su geçirmeyen, ahşabın nefes almasını sağlayarak, minimum 2 yıl mükemmel dayanıklılık veren bir boyası sistemidir. Ancak, tam koruma için zeminden itibaren tüm katların Wincopol Seri (261-) olmasına dikkat edilmelidir. | | | | |
| İNCELME ORANI | Yukarıda belirtilen karışım oranına göre hazırlanan Wincopol Lake Sonkatalar, Kubilay PU Tiner (921-0222) ile % 25 oranında inceltileerek uygulanır; 261-Seri 1.Komponent 4 Kısım (12 kg / ambj) 20-0537 2.Komponent 1 Kısım (3 kg / ambj) 921-0222 PU Tiner 1,25 Kısım (3,75 kg) | | | | |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | Viskozite (D4/20°C) 60" - 75" Katı Madde (%) 50 - 52 Yoğunluk (g/cm³; 20°C) 1,2 Pot-life (20°C) 7 - 8 saat | | | | |
| KURUMA SÜRESİ | Toz Kuruma (20°C, %50 nem) 40 - 50 dakika Pürüz Zımpara (20°C, %50 nem) 3 - 4 saat Tam Kuruma (20°C, %50 nem) 24 saat | | | | |

UYGULAMA ŞEKLİ :

Ön Hazırlık: Öncelikle, 1. komponent ambalaj içerisinde iyice karıştırılarak homojen hale getirildikten sonra sırasıyla yukarıda belirtilen oranlarda 2. komponent (sertleştirici) ve tiner ilave edilerek her adında ayrı karıştırılarak homojen hale getirilir (*Ancak, ihtiyac kadaır karışım hazırlanmalıdır (karışım ömrü (pot-life) dikkate alınarak, bu süre içerisinde tüketilecek kadar karışım hazırlanmalıdır, fazla ziyan edilmemelidir*).

Uygun bir biçimde zımparalanmış, kuru ve tozsuz ahşap yüzeylere, yukarıda belirtilen karışım oranlarına göre hazırlanan Wincopol Lake sonkat, pistole ile 1 - 1,5 pas şeklinde ilk kat dolgu amaçlı uygulanır.

Uygulamadan 3 - 4 saat sonra, 220-240 No zımpara ile pürüz kırma şeklinde zımpara yapılır. 1 gün sonra, aynı karışım oranlarına göre hazırlanan Wincopol lake sonkat, 2 kat şeklinde sonkat boyası olarak uygulanır.

SAKLAMA KOŞULLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER :

Ürünler, orijinal ambalajında, kapağı açılmadan, direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, 5-35°C'de muhafaza edilmelidirler. Belirtilen koşullarda saklandığı takdirde raf ömrü I. Komponent için 1 yıl, II komponnet (sertleştirici) 6 aydır, aksi takdirde kisalacağı unutulmamalıdır.

Farklı kullanım koşulları göz önüne alınarak, yukarıda anlatılan özellikler kullanıcının uygulama şékline uyarlanmalıdır. Herhangi bir tehlike oluşmaması için ürünler kullanılmadan önce güvenlik formlarının (GBF) okunması tavsiye edilir.

Önemli Not: Bu bilgiler şu andaki bilgi birimimizde dayanmaktadır ve Kubilay Kimya Ürünleri'nin kullanıcıları hakkında genel bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Ancak nihai kullanıcının şartları ve kullanım yöntemleri kontrolümüz dışında olduğu için garanti vermezler. Nihai kullanıcının, malzemelerin ticari ölçekte uyarlanmadan önce uygunluğunu belirlemesi önemle tavsiye edilir.