



TEKNİK BÜLTEN

Dök.No: ÜRT-TDS-46
Yay.Tar.: 16.12.2010
Rev. No : REVIZYON-03
Rev.Tar. : 17.12.2020
Sayfa : 1/1

ÜRÜN	SENTETİK ANTİPAS										
ÜRÜN KODU	122-XXXX										
RENK	GRİ, OKSİT KIRMIZI, YEŞİL, KAHVE										
TANIM	Yüksek pas önleme gücüne sahip solvent bazlı sentetik reçine esaslı antikorozyif yüzey astardır.										
UYGULAMA ALANI	Demir doğramalarda, seralarda, ağır ve dış koşullarda bulunan metal yüzeylerin uzun süre paslanmasını önlemek amacıyla kullanılır.										
ÖZELLİKLERİ	Özel antikorozyif pigmentler ile üretilmiş, pas önleyici, dış ortamlarda bulunan metal yüzeyleri korumada kullanılan, koruyucu astardır.										
TEKNİK ÖZELLİKLERİ	<table><tr><td>Viskozite (D6/20°C)</td><td>120 - 180 sn</td></tr><tr><td>Yoğunluk (20°C)</td><td>1,5 ± 0,2 gr/cm3</td></tr><tr><td>Toz Kuruma (20°C, %50 nem)</td><td>30 - 45 dakika</td></tr><tr><td>Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem)</td><td>4 - 5 saat</td></tr><tr><td>Tam Kuruma (20°C, %50 nem)</td><td>24 saat</td></tr></table> Not: Renge bağlı olarak küçük sapmalar görülebilir.	Viskozite (D6/20°C)	120 - 180 sn	Yoğunluk (20°C)	1,5 ± 0,2 gr/cm3	Toz Kuruma (20°C, %50 nem)	30 - 45 dakika	Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem)	4 - 5 saat	Tam Kuruma (20°C, %50 nem)	24 saat
Viskozite (D6/20°C)	120 - 180 sn										
Yoğunluk (20°C)	1,5 ± 0,2 gr/cm3										
Toz Kuruma (20°C, %50 nem)	30 - 45 dakika										
Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem)	4 - 5 saat										
Tam Kuruma (20°C, %50 nem)	24 saat										
İNCELME ORANI	Uygulama esnasında, Kubilay Sentetik Tiner ile fırça ve rulo uygulaması için % 20-30, spray uygulamaları için %30-40 oranında inceltilerek uygulanır. Not: İnceltme işlemine geçmeden önce, ürün ambalaj içersinde iyice karıştırılarak homojen hale getirilir. Akabinde ihtiyaç kadar ürün, yukarıda belirtilen oranda tiner ilave edilerek karıştırmak suretiyle uygulama viskozitesine inceltilir. İncelmiş ürünün uzun süre bekletilmesi, olası uygun karıştırmama ihtimali halinde ürün homojenliğinin kaybolmasına ve dolayısıyla parlaklık, örtücülük ve renk farklılıklarına neden olabileceği için tavsiye edilmez. Kullanılacağı kadar inceltilmelidir.										
UYGULAMA ŞEKLİ : Uygulamaya geçmeden önce, ürünler ambalaj içersinde iyice karıştırılır. Uygulanacak yüzeyler her türlü yağ, kir, toz, pas ve benzeri maddelerden çok iyi bir şekilde temizlenmelidir. Uygulama yöntemine göre yukarıda belirtilen oranda inceltilmiş ürün direkt temiz ve kuru yüzeye uygun yöntemle (fırça, rulo veya püskürtme) uygulanır. Aktif koruma sağlamak amacıyla 24 saat aralıkla iki kat uygulama tercih edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeye ve uygulama metoduna bağlı olmakla birlikte, tek katta 30-35 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde uygulandığında 1lt ile 10-12 m2 alan kaplanabilir (kayıplar hariç).											
SAKLAMA KOŞULLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER : Ürünler, orijinal ambalajında, kapağı açılmadan, direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, 5-35°C'de muhafaza edilmelidirler. Belirtilen koşullarda saklandığı takdirde raf ömrü 1 yıldır. Herhangi bir tehlike oluşmaması için ürünler kullanılmadan önce güvenlik formlarının (GBF) okunması tavsiye edilir.											

Önemli Not: Bu bilgiler şu andaki bilgi birikimimize dayanmaktadır ve Kubilay Kimya Ürünleri'nin kullanımları hakkında genel bilgiler vermemi amaçlamaktadır. Ancak nihai kullanıcının şartları ve kullanım yöntemleri kontrolümüz dışında olduğu için garanti vermezler. Nihai kullanıcının, malzemelerin ticari ölçekte uyarlanmadan önce uygunluğunu belirlemesi önemle tavsiye edilir.