



## TEKNİK BÜLTEN

Dök.No: ÜRT-TDS-47  
Yay.Tar.: 23.12.2010  
Rev. No : REVİZYON-02  
Rev.Tar. : 12.02.2019  
Sayfa : 1/1

|                     |  |       |                    |
|---------------------|--|-------|--------------------|
| ÜRÜN İSMİ           | <b>FANTASY GOLD LACQUER</b>  |       |                    |
| ÜRÜN KODU           | 808-0007   |       |                    |
| RENK                | Altın Sarısı (Amber renginde transparan ve konsantre)  |       |                    |
| TANIM               | Nihai kullanıcıların metalik gümüş boyalar ile belli konsantrasyonlarda karıştırarak, dekoratif amaçlı altın ve altın varak imitasyonu sağlaması amacıyla geliştirilmiş yardımcı renklendiricidir. |       |                    |
| UYGULAMA ALANI      | Selülozik Metalux Silver 631-7260 ile farklı oranlarda karıştırılarak metal, plastik, cam gibi yüzeylere direkt, ahşap ve mdf yüzeylere astar üzerine uygulanabilir.                               |       |                    |
| TEKNİK ÖZELLİKLERİ  | Viskozite (D4/20°C)  | ..... | 30" - 40"          |
|                     | Yoğunluk ( 20°C)   | ..... | 1,05 - 1,15 gr/cm3 |
| KURUMA (Nihai Ürün) | Toz (20°C, %50 nem)  | ..... | 5 - 10 dakika      |
|                     | Dokunma (20°C, %50 nem)  | ..... | 15 - 20 dakika     |
|                     | Montaj (20°C, %50 nem)   | ..... | 1 - 2 saat         |
|                     | Sert (20°C, %50 nem)   | ..... | 4 - 5 saat         |

### UYGULAMA ŞEKLİ :

**Renk Ayarı:** Karışım uygulamasına geçmeden önce, ürünler kendi ambalajları içerisinde ayrı ayrı iyice karıştırılır. Selülozik Metalux Silver 631-7260 içersine Fantasy Gold Lacquer (808-0007)'dan isteğe bağlı olarak belirli oranlarda (%5-15) girilerek, altın varak renginin farklı tonları elde edilebilir (Genellikle, 808-0007 den düşük miktarda ilaveyle başlanması, istenilen renk yakalanıncaya kadar karıştırma altında artırılarak devam edilmesi tavsiye edilir) .

**İnceltme:** Elde edilen Sıvı Altın Varak, %60 oranında Kubilay Selülozik tiner (961-0640) ile inceltilerek pistole ile uygulamaya hazır hale getirilir (inceltme işlemi kullanılacak kadar ürün için yapılmalıdır \*).

Uygulama yapılacak yüzeylerin yağdan, pasdan, kirden arındırılmış ve kuru olması sağlanmalıdır.

**Uygulama:** İnceltilerek uygulamaya hazır hale getirilmiş ürün, pistole ile ilk kat tozlama, ikinci kat kapatıcı son kat olacak şekilde uygulanır. Gerekirse istenilen renk ve efekt yakalanıncaya kadar kat sayısı artırılabilir.

**Önemli Not\*:** İncelmiş ürünün uzun süre bekletilmesi, olası metal ayrışması sonucu oluşacak faz ayrışmalarının uygun karıştırmama ihtimali halinde ürün homojenliğinin kaybolmasına neden olabileceği için tavsiye edilmez. Kullanılacağı kadar inceltilmelidir.

### SAKLAMA KOŞULLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER :

Ürünler, orijinal ambalajında, kapağı açılmadan, direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, 5-35°C'de muhafaza edilmelidirler.

Kullanım süresi, belirtilen bu saklama koşullarında 1 yıl olup bu koşullar dışına çıkıldığında sürenin kısıllanacağı unutulmamalıdır.

Ürünler kullanılmadan önce güvenlik formlarının (GBF) okunması tavsiye edilir.

Önemli Not: Bu bilgiler şu andaki bilgi birikimimize dayanmaktadır ve Kubilay Kimya Ürünleri'nin kullanımları hakkında genel bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Ancak nihai kullanıcının şartları ve kullanım yöntemleri kontrolümüz dışında olduğu için garanti vermezler. Nihai kullanıcının, malzemelerin ticari ölçekte uyarlanmadan önce uygunluğunu belirlemesi önemle tavsiye edilir.