

	TEKNİK BÜLTEN	Dök.No: ÜRT-TDS-86 Yay.Tar.: 26.08.2015 Rev. No : REVİZYON-01 Rev.Tar. :02.09.2020 Sayfa : 1/1
ÜRÜN	Add-Plast Metalik Silver	
ÜRÜN KODU	808 - 0015	
TANIM	Boya yapışması zayıf olan yüzeyler için direkt uygulanabilen solvent bazlı, hava kurumalı metalik sonkattır.	
UYGULAMA ALANI	Yüzeyine boya yapışması zor olan Alüminyum, Soğuk Haddelenmiş Çelik, Galvaniz veya Fosfatlanmış Çelik, Kağıt ve başta Polipropilen (Moblen) olmak üzere çeşitli Plastik ve Termoplastik yüzeylere astar kullanımına gerek kalmadan uygulanmak üzere formüle edilmiş metalik bir sonkattır.	
ÖZELLİKLERİ	Hızlı kuruma, Mükemmel Yayılma ve Mükemmel Yapışma Yüksek Sararma Direnci	
TEKNİK ÖZELLİKLERİ	Viskozite (D4/20C) 100" - 115" Yoğunluk (gr/cm ³ /20°C) 0,945 ±0,02 Toz Kuruma (20°C, %50 nem) 5 - 10 dk Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem) 45 - 50 dk	
İNCELME ORANI	Add Plast Metalik Silver, Kubilay Selülozik Tiner (961-0541) ile % 70 oranında inceltilerek kullanılır. <i>Not: İnceltme işlemine geçmeden önce, ürün ambalaj içersinde iyice karıştırılarak homojen hale getirilir. Akabinde sadece ihtiyaç kadar ürün inceltilmelidir, gereğinden fazla ürünün inceltilmesi üründe zamanla oluşacak pigment ayrışmaları ve çökme olasılığı sonucu homojen karışım yapılamaması ihtimaliyle birlikte, renk, örtücülük vb performans sapmalarına neden olabilir.</i>	
UYGULAMA ŞEKLİ :	Ön Hazırlık: Ürün uygulamasına geçilmeden önce, ambalaj içerisindeki ürün iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir, akabinde inceltme işlemi yapılarak (yukarıdaki açıklamalar dikkate alınmalıdır) uygulama işlemine geçilmelidir. Zımpara ve genel temizliği yapılarak ön işlemi tamamlanan, boya uygulamasına hazırlanmış kuru ve temiz yüzeylere, yukarıda belirtilen inceltme oranına göre inceltildikten sonra, pistole ile bir veya iki kat çapraz şekilde uygulanır.	
SAKLAMA KOŞULLARI VE ALINMASI GEREKEN ONLEMLER :	Orijinal ambalajında, kapağı açık bırakılmadan, direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, 5-25°C de muhafaza edilmelidir. Belirtilen koşullarda saklandığı takdirde raf ömrü 12 aydır, aksi takdirde kısılacağı unutulmamalıdır. Farklı kullanım koşulları göz önüne alınarak, yukarıda anlatılan özellikler kullanıcının uygulama şekline uyarlanmalıdır. Herhangi bir tehlike oluşmaması için ürünler kullanılmadan önce güvenlik formlarının (GBF) okunması tavsiye edilir.	

Önemli Not: Bu bilgiler şu andaki bilgi birikimimize dayanmaktadır ve Kubilay Kimya Ürünleri'nin kullanımları hakkında genel bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Ancak nihai kullanıcının şartları ve kullanım yöntemleri kontrolümüz dışında olduğu için garanti vermezler. Nihai kullanıcının, malzemelerin ticari ölçekte uyarlanmadan önce uygunluğunu belirlemesi önemle tavsiye edilir.