



TEKNİK BÜLTEN

Dok.No: ÜRT-TDS-12
Yay.Tar.: 24.04.2008
Rev. No : REVİZYON-03
Rev.Tar. : 07.11.2018
Sayfa : 1/1

ÜRÜN	SELÜLOZİK ASTARLAR				
ÜRÜN KODU	612-XXXX				
RENK	Beyaz, Siyah, Krem, Venge, Oksit Sarı, Kahve Standart renk kataloğumuzun yanı sıra istenilen renkler de yapılabilir				
TANIM	Nitroselüloz esaslı, solvent bazlı, hava kurumalı astar sistemidir				
ÜRÜN SEÇENEKLERİ	ÜRÜN ADI	KOD			
	SELLÜLOZİK ASTAR, Beyaz	612-1001			
	CONSEARLER SELÜLOZİK ASTAR, Beyaz	612-1010			
	OPTIMUM SELÜLOZİK ASTAR, Beyaz	612-1013			
	SELÜLOZİK FAST ASTAR, Beyaz	612-1014			
UYGULAMA ALANI	Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri için, özellikle MDF yüzeyleri boya uygulamalarına hazır hale getirmek için uygulanır. Masif ve kaplamalı ahşap yüzeylerde eskitme vb. etkiler yaratmak amacıyla da kullanılabilirler. Kapatıcılık, kuruma hızı ve el zımpara kolaylığı beklentilerindeki farklılıklara cevap verebilecek yukarıda listelenen geniş ürün yelpazesinden uygun ürün seçilerek kullanılmalıdır.				
ÖZELLİKLERİ	Uygulandığı ahşap yüzeylere iyi yapışan, hızlı kuruyan, doldurma güçleri yüksek ancak kendi içinde değişkenlik gösteren astarlardır. Selülozik Astar (612-1001), en yüksek kapatıcılık gücüne sahip astardır. Selülozik Fast Astar (612-1014), en hızlı kuruyan ve el zımparası en kolay olan astardır.				
TEKNİK ÖZELLİKLER		612-1001	612-1010	612-1013	612-1014
	Viskozite (1/D6/25°C)	160 - 180	120 - 130	180 - 200	120 -130
	Yoğunluk (gr/cm3/20°C)	1,3±0,2	1,3±0,2	1,4±0,2	1,4±0,2
	İncelme oranı (%)	100%	100%	100%	100%
	Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem)	max 25dk	max 25dk	max 15dk	max 15dk
	Zımpara (20°C, %50 nem)	max 2 saat	max 2 saat	max 2 saat	max 50 dk
İNCELME ORANI	Uygulama esnasında, Kubilay Selülozik Süper Tiner (961 - 0640) ile yukarıda belirtilen oranlarda inceltilebilir uygulanır. Not: İnceltme işlemine geçmeden önce, ürün ambalaj içerisinde iyice karıştırılarak homojen hale getirilir. Akabinde ihtiyaç kadar ürün, yukarıda belirtilen oranda tiner ilave edilerek karıştırmak suretiyle uygulama viskozitesine inceltir. İncelmiş ürünün uzun süre bekletilmesi, olası uygun karıştırmama ihtimali halinde ürün homojenliğinin kaybolmasına neden olabileceği için tavsiye edilmez. Kullanılacağı kadar inceltilmelidir.				
UYGULAMA ŞEKLİ :	Uygulamaya geçmeden önce, ürünler ambalaj içerisinde iyice karıştırılır. Uygun bir biçimde zımparalanmış kuru ve tozsuz yüzeylere, Selülozik Süper Tiner (961 - 0640) ile yukarıda belirtilen oranlarda inceltilebilir püskürtme şeklinde iki veya üç çapraz kat şeklinde uygulanır. Yukarıda belirtilen zımpara sürelerine bağlı olarak (hava sıcaklığı düştükçe bu sürenin uzayacağı unutulmamalıdır sonra, önce No:220 - 280 ile daha sonra No:360 - 400 ile zımpara zımparalanarak sonkat boya uygulamalarına geçilmelidir Uygulanan ahşabın gözenek yoğunluğu ve derinliğine bağlı olarak üzere değişmekle birlikte 250 - 320 g/m2 uygulama önerilir.				
SAKLAMA KOŞULLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER :	Ürünler, orijinal ambalajında, kapağı açılmadan, direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, 5-35°C'de muhafaza edilmelidirler. Belirtilen koşullarda saklandığı takdirde raf ömrü 1 yıldır. Bu koşullar dışına çıkıldığında, uçucu bileşenlerin kaybı sonucu viskozite artışı ve ayrıca sararma kaçınılmaz olacaktır. Herhangi bir tehlike oluşmaması için ürünler kullanılmadan önce güvenlik formlarının (GBF) okunması tavsiye edilir.				

Önemli Not: Bu bilgiler şu andaki bilgi birikimimize dayanmaktadır ve Kubilay Kimya Ürünleri'nin kullanımları hakkında genel bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Ancak nihai kullanıcının şartları ve kullanım yöntemleri kontrolümüz dışında olduğu için garanti vermezler. Nihai kullanıcının, malzemelerin ticari ölçekte uyarlanmadan önce uygunluğunu belirlemesi önemle tavsiye edilir.