



## TEKNİK BÜLTEN

Dök.No: ÜRT-TDS-284  
Yay.Tar.: 05.06.2024  
Rev. No : REVİZYON-00  
Rev.Tar. : 05.06.2024  
Sayfa : 1/1

ÜRÜN İSMİ	EXO-TEAK OIL
ÜRÜN KODU	808-0048
TANIM	Dış mekan ahşap yüzeylerin ve ahşap bahçe mobilyalarının düzenli bakımı için premium tik yağı.
UYGULAMA ALANI	Özellikle sadelik ve doğallığın ön planda olduğu, ahşabın dokusunun hissedildiği dış mekan ahşap mobilyalarda ahşabın doğallığından ve sıcaklığından ödün vermeden korunması amacıyla düzenli bakım için kullanılır.
ÖZELLİKLERİ	Çok kolay uygulanabilir. Ahşabın gözeneklerine derinlemesine nüfuz eder, besler ve canlandırır Ahşabın yüzeyine ipeksi bir doku kazandırır Yağ, suya karşı direnç kazandırır.
TEKNİK ÖZELLİKLER	Görünüş ..... Sarı-Kahverengi Yağ Yoğunluk (g/cm <sup>3</sup> ; 20°C) ..... 0,8 - 0,9 Dokunma kuruması (20°C, %50 nem) ..... 4 - 5 saat Tam kuruması (20°C, %50 nem) ..... 24 saat <i>Kuruma süresi, uygulanan ahşap cinsine göre değişiklik gösterebilir.</i>
İNCELME ORANI	Ürün uygulama viskozitesinde olup kullanıma hazırdır, inceleme gerektirmez.

### UYGULAMA ŞEKLİ :

Ürün ambalajında iyice karıştırılmalı, uygulama yapılacak yüzeyler her türlü toz, yağ ve kirden temizlenmelidir. Eski ancak boyanmamış ve Yeni Ahşap Yüzeyler: 80/120 no ile zımparalanarak, Boyalı ve Cilalı yüzeyler ise eski boya/cila tamamen çıkartılarak tüm toz ve kirden arındırıldıktan sonra uygulamaya geçilmelidir. Karıştırılarak (çalkalanarak) iyice homojen hale getirilmiş yağ, kuru ve temiz ahşap yüzeylere incetilmeden fırça, rulo veya bez ile sürülerek uygulanır, ahşabın iyice emerek emprenye edilmesi sağlanır, fazlası temiz bir bezle silinir. Tam kuruması için 24 saat beklenir, öncesinde kullanıma alınmamalı, koruma altında tutulmalıdır. Normal şartlarda 15-25°C ve %50±5 nem de uygulama yapılmalı, direkt güneş ve yağmur altında uygulama yapılmamalıdır. Bakım her sezon yenilenmelidir ancak ahşap yüzey kullanılmadığında üzeri örtülerek, koruma ve bakım süresi uzatılabilir.

Uygulama yöntemine bağlı olarak değişmekle birlikte, 1lt ile tek katta 12-15 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir (kayıplar hariç).

### SAKLAMA KOŞULLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER :

Orijinal ambalajında, kapağı açık bırakılmadan, direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, 5-25°C de muhafaza edilmelidir. Belirtilen koşullarda saklandığı takdirde raf ömrü 24 aydır, aksi takdirde kısılacağı unutulmamalıdır.

Farklı kullanım koşulları göz önüne alınarak, yukarıda anlatılan özellikler kullanıcının uygulama şekline uyarlanmalıdır. Herhangi bir tehlike oluşmaması için ürünler kullanılmadan önce güvenlik formlarının (GBF) okunması tavsiye edilir.

Ürünün uygulanmasında kullanılan bezler, kendiliğinden tutuşabilir, herhangi bir tutuşmaya sebebiyet vermemesi için su ile emdirildikten sonra bertaraf edilmelidir.

Önemli Not: Bu bilgiler şu andaki bilgi birikimimize dayanmaktadır ve Kubilay Kimya Ürünleri'nin kullanımları hakkında genel bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Ancak nihai kullanıcının şartları ve kullanım yöntemleri kontrolümüz dışında olduğu için garanti vermezler. Nihai kullanıcının, malzemelerin ticari ölçekte uyarlanmadan önce uygunluğunu belirlemesi önemle tavsiye edilir.